Montagekleber Tempo

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Lösungsmittelfreier, wasserbasierter Acrylat-Dispersionskleber, härtet durch Trocknen, physikalisch trocknender Baukleber.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :
- **Schnelle Anfangshaftung**
  (1,3N/mm² bereits nach 5 Minuten)
- **Verarbeitungsfertig**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Nach Aushärtung frostsicher**
- **Überstreichbar**
- **UV beständig**

ANWENDUNGSBEREICHE:
Für Verklebungen wo rasch Kräfte auftreten können und eine starke Anfangshaftung gefordert wird.
Zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, korrosionsgeschützten Metallen, Schaumstoffen (z.B. Hanno-TECT), etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz.

FARBE:
Weiß

LIEFERFORM:

	Inhalt	Stück / Karton
Kartusche	310ml	20

Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: 0043/(0)2235/862270 Fax: 0043/(0)223586020 E-Mail: hanno@hanno.at Internet: http://www.hanno.at

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die Haftflächen müssen sauber, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund kann feucht, darf jedoch nicht nass sein.
Bei porösen und stark saugenden Untergründen sollen die Haftflächen mit wasserverdünntem Montagekleber (1 Teil Montagekleber Tempo und 2 Teile Wasser) vor gestrichen werden. Voranstrich ablüften lassen und auf den noch etwas feuchten Untergrund Klebstoff auftragen.
Beim Einsatz von einseitig lackierten Hölzern (sichtbare Oberfläche) für die unlackierte Seite (Klebefläche) eine geeignete Grundierung zur Verhinderung der Wasseraufnahme durch das Holz verwenden.
Bei Regen oder drohendem Regen und Nebel im Freien keine Verklebungen durchführen. Es wird auch die Durchhärtung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit verlängert. Bei Anwendung im Freien vor Dauerwasserbelastung schützen. Wasserdampf-kondensat im Klebebereich ist zu vermeiden.
Teer und bitumenhaltige Untergründe sowie Gips, unbehandelte, korrosionsgefährdete Metalle und einige Kunststoffe (z.B. PE, PP und PTFE) sind als Haftgrund ungeeignet.
Acrylat-Klebstoffe sollten im Erd- und Nassbereich nicht eingesetzt werden. Da die Durchhärtung des Klebers von der Verdunstung des Inhaltswassers abhängig ist, muss gewährleistet sein, dass mindestens eine der Klebeflächen ausreichend saugfähig ist.
Verklebung: Kartuschennippel bis zum ersten Gewindegang abschneiden, Düse aufschrauben und bis zur gewünschten Strangbreite angeschrägt abschneiden. Kartusche in Auspresspistole einlegen und Klebstoff in Raupenform oder punktförmig, keinesfalls vollflächig, einseitig auftragen. Beim Arbeiten mit Zahnspachteln handtellergroße Klebepunkte auftragen. Verklebung unter gutem Andrücken sofort vornehmen. Klebestellen erst nach Durchtrocknung belasten.
Klebstoffverbrauch: Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit/Rauhigkeit der Klebeflächen/Untergründe. Richtwert 250 bis maximal 500g/m². Klebeschichtdicke max. 1mm.

SERVICE:

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker jederzeit zur Verfügung.

REINIGUNG:

Frischer Montagekleber kann mit Wasser abgewaschen werden. Ausgehärteter Kleber kann nur noch mechanisch oder mit Lösungsmitteln entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

ENTSORGUNG:

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaften	Norm	Wert
Dichte	DIN 53217-T2	1,3-1,4 g/cm³
Hautbildezeit (Normalklima 23/50)		10 min.
Durchhärtung abhängig vom Untergrund		ca. 2 mm/Tag
Zulässige Gesamtverformung d. Fuge		10%
Reißlast , Klebestärke 0,5-1mm nach 3 Tagen		4,0 N/mm²
Anstrichverträglichkeit		ja
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)		-20 bis +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5 bis + 40°C
Lagerfähigkeit (trocken und bei 10-25°C)		12 Monate

ZUSATZINFORMATION:

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: 0043/(0)2235/862270 Fax: 0043/(0)223586020 E-Mail: hanno@hanno.at Internet: http://www.hanno.at