MS Kleber

PRODUKTBESCHREIBUNG:

1-Komponenten-Klebstoff auf Basis von MS-Polymer. Vulkanisiert unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Kleber.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- **Wasserdichte Verklebungen**
- **Äußerst hohe Reißlast (20 kg/cm²)**
- **Für Verklebungen im gesamten Baubereich, innen wie außen**
- **Lösungsmittel-, halogen-, phthalat- und isocyanatfrei**
- **Silikonfrei**
- **UV-beständig**
- **Sehr gutes Haftvermögen auf nahezu allen Untergründen**
- **Überstreichbar**
- **Auf feuchten Untergründen verarbeitbar**
- **Wasserbeständig**
- **Vibrationsdämpfend**
- **Temperaturbeständig –40°C bis +100°C**
- **Nicht-korrosiv gegenüber Metallen**
- **Fast geruchlos**

ANWENDUNGSBEREICHE:

Für die Verklebung und Befestigung von unterschiedlichsten Materialien im gesamten Hausbereich, innen wie außen wie z.B. Schilder, Sockelleisten, Fliesen, Trittstufen, Fensterbänke u.v.m.
MS Kleber eignet sich hervorragend für Verklebungen auch in schwierigen Umgebungen, wie z.B. im Badbereich, bei Natursteinen (keine Randzonenverschmutzung) auf dem Dach und auch im Freien.
Gute Haftung auf vielen Untergründen im Bau, besonders Glas, glasierten Oberflächen, Blechen (z.B. Aluminium, Kupfer, Zink), emaillierten Oberflächen, Holz, Beton, Keramik, Stein, Putz, Holzweichfaserplatten und verschiedenen Kunststoffen. Sehr geringe Haftfähigkeit auf reinem Gips.
Im Allgemeinen ist der MS Kleber sehr gut mit Kunstharzlacken und Holzimprägnierungen, Dispersionsfarben und Lösungsmittel basierenden Farben überstreichbar. Deren Zusammensetzung kann allerdings das Trocknen der Masse beeinflussen.

FARBE:
Weiß

LIEFERFORM:

	Inhalt	Stück / Karton
Kartusche	290ml	20

VERARBEITUNGSHINWEISE:
Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden.
Es ist zu prüfen, ob ein nachträglich auf die Fuge aufgebrachter Anstrich elastisch genug ist, um die Fugenbewegungen dauerhaft mitmachen zu können.
Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, raten wir eine Haftprobe durchzuführen. Teer- und bitumenhaltige Untergründe können zu farblichen Veränderungen der Masse führen und die Haftung beeinträchtigen. EPDM, PIB, PTFE, PP, PE und Gips sind als Untergründe nicht geeignet.

SERVICE:
Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker jederzeit zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

ENTSORGUNG:
Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaften	Norm	Wert
Dichte	DIN 53217-T2	1,4 – 1,5 g/cm³
Shore A Härte	DIN 53505	ca. 60
Hautbildezeit (Normalklima 23/50)		ca. 10 min.
Durchhärtung (Normalklima 23/50)		2 mm/Tag
E-Modul-100	DIN 52455-NWT-2-A1-100	ca. 1,1 N/mm²
Bruchdehnung	DIN 52455-NWT-2-A1	ca. 200%
Reißlast, Schichtdicke 1mm		ca. 2 N/mm²
Überstreichbar		ja
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)		-40 bis +100°C
Verarbeitungstemperatur		+5 bis + 40°C
Lagerfähigkeit (trocken und bei 10-25°C)		12 Monate

ZUSATZINFORMATION:
Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: 0043/(0)2235/862270 Fax: 0043/(0)223586020 E-Mail: hanno@hanno.at Internet: http://www.hanno.at